




AQUA QCF System



AQUA QCF System

Système hydro-dispersé respirant décoratif pour des milieux industriels avec finition transparente et mélange de sable de quartz coloré

Description

AQUA QCF System est un système hydro-dispersé respirant multicouche décoratif pour des milieux industriels avec finition transparente et mélange de sable de quartz coloré. L'application en plusieurs couches successives permet d'obtenir une surface plus ou moins plane, de corriger des imperfections importantes du sol, d'obtenir un aspect de surface avec différents degrés d'antidérapance (tout en respectant la réglementation en vigueur dans les différents secteurs d'application).

Le système est réalisé avec des produits de nouvelle génération sans COV. Ceux-ci contribuent à maintenir la qualité de l'air à l'intérieur, tout en créant un milieu sain et confortable dans lequel vivre et travailler. Il permet l'application sur des supports avec un fort taux d'humidité, ou sur des support avec une présence d'humidité montante.

Avantages

- Une excellente résistance mécanique
- Une excellente résistance aux produits chimiques grâce à sa couche de finition transparente
- Une bonne durabilité grâce à sa résistance aux chocs, aux rayures et à l'usure
- Le revêtement est imperméable aux infiltrations d'eau tout en permettant la diffusion de vapeur d'eau en provenance du support
- Le revêtement est appliqué sans joint ce qui favorise largement l'entretien, la sécurité et l'hygiène; les joints de dilatation du bâtiment doivent cependant être respectés
- La surface structurée du revêtement le rend antidérapant
- Le système se distingue par son confort, son aspect particulièrement esthétique et son grand choix de coloris

DOMAINE D'APPLICATION: intérieur

- Industrie mécanique, mécanique de précision, micro-électronique, électronique et automobile
- Industrie pharmaceutique et chimique, laboratoire biotechniques
- Production alimentaire, usines de tabac, laiteries, abattoirs et cuisines
- Surface de vente et supermarchés
- Domaines d'utilisation publique: hôpitaux, écoles, halles d'exposition, gare et aéroports


Préparation conseillée

- Ponçage mécanique
- Grenailage
- Aspiration de la surface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit durci à 23°C – 7 jours

Épaisseur variable (mm)	> 2.5
Couleur	Palette SRMM
Degré de finition antidérapante	R11 – R10 – R9
Aspect	Satiné
Coeff. d'élasticité (DIN 1048) N/mm ²	10.000
Adhésion (DIN ISO 4624) N/mm ²	> 2
Résistance à l'abrasion (Taber meule cs 17 – 1000 tours – 1000 g de poids) mg	45
Coeff. de dilatation thermique (DIN 53752) °K ⁻¹	5 x 10 ⁻³
Résistance à la compression (DIN EN 196) N/mm ²	85
Résistance à la traction (DIN EN 196) N/mm ²	45
Résistance à la température (à l'air) °C	+ 60
Réaction au feu (UNI EN 13813)	B _{fi} -s1



Structure

1. LISSAGE
2. COUCHE DE FOND SABLÉE DE SABLE DE QUARTZ COLORÉ
3. COUCHE DE FINITION TRANSPARENTE

Toutes les dispositions en matière de sécurité et d'utilisation des produits sont spécifiées dans les fiches de sécurité des matériaux qui composent le revêtement. Les données techniques fournies se basent sur des essais en laboratoire. Les données peuvent être modifiées à n'importe quel moment sans préavis.